

### INFORMACION TECNICA

#### DISPERSEL

#### Dispersante Igualizante y Penetrante de Tinturas

#### ESPECIFICACIONES

<i>Aspecto</i>	Pasta fluida blanca de olor agradable
<i>Composición Química</i>	Producto Orgánico de Condensación con Grupo Aminas
<i>Carácter Químico</i>	Buena con productos catiónicos, y no iónicos y con la mayoría de aniónicos se combina con los colorantes aniónicos sin que se produzca precipitados en concentraciones usuales de trabajo.
<i>Compatibilidad</i>	Muy buena
<i>Solidez a la Luz</i>	Muy buena con aguas duras, sales, ácidos de Cromo
<i>Estabilidad al Almacenaje</i>	Muy buena
<i>Estabilidad de la Emulsión</i>	Muy buena en ácidos de cromo y durezas de agua en condiciones normales.
<i>Datos Analíticos</i>	Materia Activa 40% PH 1% = aprox. 7.5

**DISPERSEL** es un auxiliar de acción Igualizante dispersante y Penetrante en las Tinturas de cueros al cromo recurtidos con productos aniónicos, proporcionándole una buena intensificación de color.

**DISPERSEL** se puede emplear antes, después o conjuntamente con la tintura en el mismo baño, asegurando la igualación e intensificación del color en cualquier forma de trabajo.

**DISPERSEL** esta indicado para todo tipo de cuero gamuza, gamuzones, especialmente los grasos o aquellos en los que se requiera un tono de color intenso e igualizado; permite obtener una mejor calidad.

COMERCIO Y SERVICIOS LATINO AMERICANO S.A.

### APLICACIÓN

Para Tintura Penetradas

**En cueros al cromo neutralizados y rebajados.**

50 % de baño de agua

2% **DISPERSEL**

2 – 3 % COLORANTE Botalear 20 minutos

Posterior engrase, fijando con ácido fórmico.

### En cueros de curtición combinada

Para Tinturas en cueros afelpados 1.5 – 3 % **DISPERSEL** (sobre peso rebajado) debe prepararse en proporción de 1:20 en agua de 45oC puede añadirse antes conjuntamente o después del colorante en proporción.

700% agua 50oC (Sobre peso seco)

1/3 % Colorante rodar 30 min.

½ % Fórmico rodar 20 min.

1/3 % Colorantes rodar 15 min.

½ % Fórmico rodar 20 min.

**1.5-3 % DISPERSEL rodar 20 min.**

1/3 % Colorante rodar 30 min.

½ % Fórmico rodar 20 min.

### *Para dar brillo final*

0.5- 1 % **OXOSEL KT**(Cationico)

0.5 % Fórmico rodar 15 min.

### **Para Tinturas sobre vegetal o con fuerte recurtido**

1.5-2 % **DISPERSEL**

0.5 % Ácido Acético rodar 15 min.

0.5 % **DISPERSEL**

X % Colorante rodar 30 min.

La información técnica facilitada en esta circular debe considerarse como vía de orientación, que expone nuestros conocimientos con la mejor intención, sin asumir por esto compromiso alguno.

**Lima . Perú, Junio 2005**