

INFORMACION TECNICA

OXOSEL TS6-C

(Detergente Humectante con Biocida)

ESPECIFICACIONES

<i>Aspecto</i>	Líquido viscoso, color amarillo transparente
<i>Composición Química</i>	Producto Orgánico exento de solventes y álcalis carbonatos
<i>Compatibilidad</i>	Compatible con todo producto iónico y aniónico
<i>Almacenaje</i>	Muy buena
<i>Solubilidad</i>	Muy buena solubilidad en agua fría y caliente
<i>Estabilidad de emulsión</i>	Buena a los electrolitos, durezas del agua, del proceso. Sales metálicas ácidos y álcalis
<i>Ionicidad</i>	Aniónico
<i>Ph 10%(medido con potenciómetro)</i>	aprox. =8.0+-0.5
<i>Sólidos Totales(2gr-2 hrs/100-105oC)</i>	30+-1 %

PROPIEDADES

OXOSEL TS6-C –DETERGENTE _ HUMECTANTE_ SUAVIZANTE con fungicida Bactericida.

OXOSEL TS6-C Esta indicado en todo tipo de pieles y cueros.

OXOSEL TS6-C Combina su acción disolvente y de limpieza de suciedad con propiedades suavizantes dejando pieles limpias, suaves y sin manchas permitiendo un mejor desarrollo de procesos posteriores.

OXOSEL TS6-C Formulado con un Biocida incorporado evita la putrefacción de las pieles principalmente en los procesos de remojo y lavados.

OXOSEL TS6-C El apropiado para trabajos en peletería otorgando limpieza, sedosidad, brillo, buen tacto y buena conservación del pelo o lana (2 – 3 gr/lit).

OXOSEL TS6-C por su composición química permite una gran estabilidad en diferentes rangos de pH facilitando el buen uso en diferentes partes del proceso.

- ⊖ Remojo (aceleración del proceso de humectación y detergente en la limpieza de las pieles, reblandeciendo las pieles difíciles de humectar), facilitando el proceso de pelambre.
- ⊖ En el Pelambre se obtiene mas uniformidad, aumenta la efectividad del baño, obteniéndose una piel mas limpia y de flor más intacta reduciéndose las arrugas de pelambre y los crispados. Puede evitarse la aspereza y encogimiento de la flor, que se presentan con frecuencia en el lavado que se realiza después del pelambre. Los Restos epidérmicos (Raíces de pelos) pueden ser eliminados mecánicamente con mas facilidad, con lo que se obtiene un material en tripa especialmente limpio y suave.
- ⊖ Se favorece el efecto saponificante del pelambre para grasas naturales. Se evitan las incrustaciones de jabones calcáreos y los cueros pueden teñirse uniformemente.
- ⊖ En proceso de recurtido facilita la distribución uniforme del cromo, un mejor agotamiento y como resultado se obtiene una piel más lisa suave y limpia.

APLICACION DEL OXOSEL TS6-C

REMOJO : Se emplea 0.3 - 0.6 % de ***OXOSEL TS6-C*** (% calculado sobre peso en estado salado)

PELAMBRE : Se emplea 0.3 – 1.0 % de ***OXOSEL TS6-C*** sobre peso reblandecido ò en estado salado.

CROMO : Se emplea 0.5 – 1.0% de ***OXOSEL TS6-C*** sobre peso tripa.

EMBADURNADO: Se emplea 0.5 - 1.0 % de ***OXOSEL TS6-C*** por Lt de pasta para pelar.

LAVADO DE PIELES CURTIDAS

Se emplea de 0.5 - 1.0 % de ***OXOSEL TS6-C***

La información técnica facilitada en esta circular, debe considerarse como vía de orientación, que expone nuestros conocimientos con la mejor intención, sin asumir por esto compromiso alguno.